

Epoxi Altos Espesores "B"

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Endurecedor altos espesores

DATOS TECNICOS	
Viscosidad parte B (cPs)	50 - 100
Densidad parte B (g/cm ³)	1
Color parte B	Trasparente <1
Relacion de mezcla A+B en peso	100 + 25 = 125
Tiempo de gel a 25 °C	90 minutos

Almacenar los productos químicos alejados del calor, la humedad y la luz directa del sol.

Si al abrir el envase se observa algún desfase o sedimentación, agitar mecánicamente hasta obtener una mezcla homogénea y lista para su uso.

Estos productos químicos son para USO PROFESIONAL.

Lea y entienda las Fichas de Datos de Seguridad antes de utilizarlos y siga sus indicaciones acerca de su uso, manejo, almacenamiento, transporte, etc.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en las pruebas llevadas a cabo en nuestros laboratorios y son correctas en base a nuestra experiencia. Estos datos pueden cambiarse sin previo aviso y no se pueden considerar legalmente relevantes. Es responsabilidad exclusiva del cliente el verificar la idoneidad del producto para el fin requerido antes de utilizarlo. Es obligación del cliente y usuario final el verificar que la utilización de este producto sea conforme a la legislación, normas y patentes en el país de uso.